

塗 装 仕 様 書

1. 塗装系記号 : i-1 (素地調整4種)
 2. 適用部位 : 一般部 (外面)

3. 使用塗料明細

塗料名	規格	塗料商品名
弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料下塗	NEXCO 塗料規格 P-08	ネオゴーサーマイルド下塗
弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料用中塗	NEXCO 塗料規格 P-20	N Y ポリン K マイルド中塗
弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料上塗	NEXCO 塗料規格 P-20	N Y ポリン K マイルド上塗

4. 塗装仕様

工 程		塗料商品名または素地調整程度	標準使用量 (g/m ²)	標準膜厚 (μm)	塗装間隔 (20℃)	塗装区分
1	素地調整	4種 粉化物及び付着物を落とし、活膜を残す。			4時間以内	現 場
2	下塗	ネオゴーサーマイルド下塗 (ライトグレー)	200 (ハケ)	60	1日～10日	
3	中塗	N Y ポリン K マイルド中塗 (指定色淡)	140 (ハケ)	30	1日～10日	
4	上塗	N Y ポリン K マイルド上塗 (指定色)	120 (ハケ)	25	1日～10日	

〔注意事項〕

- 1) 塗装作業は、「構造物施工管理要領」に準拠する。

塗 装 仕 様 書

1. 塗装系記号 : i-1 (素地調整4種)

2. 適用部位 : 一般部 (外面)

3. 使用塗料明細

塗料名	規格	塗料商品名
弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料下塗	NEXCO 塗料規格 P-08	ネオゴーサーマイルド下塗
弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料用中塗	NEXCO 塗料規格 P-20	N Y ポリ N K マイルド中塗
弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料上塗	NEXCO 塗料規格 P-20	N Y ポリ N K マイルド上塗

4. 塗装仕様

工 程	塗料商品名または素地調整程度	標準使用量 (g/m ²)	標準膜厚 (μm)	塗装間隔 (20℃)	塗装区分
1 素地調整	4種 粉化物及び付着物を落とし、活膜を残す。			4時間以内	現 場
2 下 塗	ネオゴーサーマイルド下塗 (ライトグレー)	200 (ハケ)	60	1日～10日	
3 増し塗り ^{注1)}	ネオゴーサーマイルド下塗 (ブラウン)	200 (ハケ)	60	1日～10日	
3 中 塗	N Y ポリ N K マイルド中塗 (指定色淡)	140 (ハケ)	30	1日～10日	
4 上 塗	N Y ポリ N K マイルド上塗 (指定色)	120 (ハケ)	25	1日～10日	

[注意事項]

- 1) 塗装作業は、「構造物施工管理要領」に準拠する。
- 2) I形断面主桁、箱形断面主桁の下フランジ(上面・下面・小口)及び下フランジと接するウェブ部分(立ち上がり10cm)および桁端部については、下塗第1層後に「ネオゴーサーマイルド下塗」(膜厚60μm以上)を1層増し塗りする。