

塗 装 仕 様 書

1. 塗装系記号 : z
 2. 適用部位 : 亜鉛めっき面

3. 使用塗料明細

| 塗料名 | 規格 | 塗料商品名 |
|------------------|-----------------|----------------------|
| 有機ジンクリッチペイント | NEXCO 塗料規格 P-06 | ジンクプライマー H B |
| 亜鉛めっき面用エポキシ樹脂塗料 | NEXCO 塗料規格 P-27 | ガルバロック # 3 0 0 |
| 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料下塗 | NEXCO 塗料規格 P-08 | ネオゴーセーマイルド下塗 |
| 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用中塗 | NEXCO 塗料規格 P-21 | シントーフロン# 1 0 0マイルド中塗 |
| 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料上塗 | NEXCO 塗料規格 P-21 | シントーフロン# 1 0 0マイルド |

4. 塗装仕様

| 工程 | 塗料商品名および素地調整程度 | 標準使用量 (g/m ²) | 標準膜厚 (μm) | 塗装間隔 (20℃) | 塗装区分 | |
|----|--|--------------------------------|--------------|---------------|--------|--------|
| 1 | 素地調整 赤さびが発生している部位 : 1種 白さびが多く、赤さびが発生していない部位 : 3種ないしスィープブラスト (ISO Sa1 程度) 劣化していない塗膜(活膜)は残す。 | | | 4時間以内 | 現 場 | |
| 2 | タッチアップ 1回目 | ジンクプライマー H B (グレー) | 240 (ハケ) | 30 | | 1日~10日 |
| 3 | タッチアップ 2回目 | ジンクプライマー H B (グレー) | 240 (ハケ) | 30 | | 1日~10日 |
| 4 | 下塗 第1層 | ガルバロック # 3 0 0 (ライトグレー) | 160 (ハケ) | 40 | | 1日~10日 |
| 5 | 下塗 第2層 | ネオゴーセーマイルド下塗 (ブラウン) | 200 (ハケ) | 60 | | 1日~10日 |
| 6 | 下塗 第3層 | ネオゴーセーマイルド下塗 (ライトグレー) | 200 (ハケ) | 60 | | 1日~10日 |
| 7 | 中塗 | シントーフロン# 1 0 0マイルド中塗 (指定色淡) | 140 (ハケ) | 30 | | 1日~10日 |
| 8 | 上塗 | シントーフロン# 1 0 0マイルド (指定色) | 120 (ハケ) | 25 | | 1日~10日 |

[注意事項]

- 1) 塗装作業は、「構造物施工管理要領」に準拠する。