

塗 装 仕 様 書

便覧 C-5

1. 塗装系記号 : C-5
2. 適用部位 : 一般外面

3. 使用塗料明細

一般名称	規格	塗料名
無機ジンクリッチプライマー	鋼道路橋塗装用塗料標準	シントーウエルド#1000
無機ジンクリッチペイント	鋼道路橋塗装用塗料標準	シントージンク#5000
エポキシ樹脂塗料下塗	鋼道路橋塗装用塗料標準	ネオゴーセー#2300MC
エポキシ樹脂塗料下塗	鋼道路橋塗装用塗料標準	ネオゴーセー#2300PS
ふっ素樹脂塗料用中塗	鋼道路橋塗装用塗料標準	シントーフロン#100中塗
ふっ素樹脂塗料上塗	鋼道路橋塗装用塗料標準	シントーフロン#100

4. 塗装仕様

工程	素地調整程度・塗料名	使用量 (g/m ²)	目標膜厚 (μm)	塗装間隔 (20℃)	塗装区分
1	素地調整	ブラスト処理 ISO Sa 2 ^{1/2}		4時間以内	製鋼工場
2	プライマー	シントーウエルド#1000 (グレー)	(160) (スプレー)		
3	2次素地調整	ブラスト処理 ISO Sa 2 ^{1/2}		4時間以内	橋梁製作工場
4	防食下地	シントージンク#5000 (グレー)	600 (スプレー)		
5	ミストコート	ネオゴーセー#2300MC (白)	160 (スプレー)	—	
6	下塗	ネオゴーセー#2300PS (赤さび色)	540 (スプレー)	120	
7	中塗	シントーフロン#100中塗 (指定色淡)	170 (スプレー)	30	
8	上塗	シントーフロン#100 (指定色)	140 (スプレー)	25	
				2日~10日	
				1日~10日	
				1日~10日	