

塗 装 仕 様 書

便覧 D-5

1. 塗 装 系 記 号 : D-5
2. 適 用 部 位 : 一般内面

3. 使 用 塗 料 明 細

一 般 名 称	規 格	塗 料 名
無機ジンクリッチプライマー	鋼道路橋塗装用塗料標準	シントーワールド#1000
変性エポキシ樹脂塗料内面用	鋼道路橋塗装用塗料標準	ネオゴーセー#2300NT-HB

4. 塗 装 仕 様

工 程		素 地 調 整 程 度 ・ 塗 料 名	使 用 量 (g／㎡)	目 標 膜 厚 (μ m)	塗 装 間 隔 (20℃)	塗 装 区分
1	素 地 調 整	ブラスト処理 ISO Sa 2 1/2			4 時間以内	製鋼工場
2	プ ラ イ マ ー	シン ト ー ウ ェ ル ド # 1 0 0 0 (グ レ ー)	(160) (ス プ レ ー)	(1 5)		
3	2 次 素 地 調 整	動力工具処理 ISO St 3			6 ヶ 月 以 内	橋 梁 製 作 工 場
4	第 1 層	ネ オ ゴ ー セ ー # 2 3 0 0 N T - H B	410 (ス プ レ ー)	1 2 0	4 時 間 以 内	
5	第 2 層	ネ オ ゴ ー セ ー # 2 3 0 0 N T - H B	410 (ス プ レ ー)	1 2 0	1 日 ～ 10 日	