

塗 装 仕 様 書

便覧 F-13

1. 塗装系記号 : F-13
 2. 適用部位 : 溶接部 (一般部塗装系 : C-5)

3. 使用塗料明細

一般名称	規格	塗料名
有機ジンクリッチペイント	鋼道路橋塗装用塗料標準	ジンクプライマー HB
変性エポキシ樹脂塗料下塗	鋼道路橋塗装用塗料標準	ネオゴーセー#2300NT-HB
ふっ素樹脂塗料用中塗	鋼道路橋塗装用塗料標準	シントーフロン#100中塗
ふっ素樹脂塗料上塗	鋼道路橋塗装用塗料標準	シントーフロン#100

4. 塗装仕様

工 程		素地調整程度・塗料名	使用量 (g/m ²)	目標膜厚 (μm)	塗装間隔 (20℃)	塗装 区分
1	素地調整	ブラスト処理 ISO Sa 2 1/2			4時間以内	現 場
2	防食下地	ジンクプライマー HB (グレー)	600(スプレー) 300×2(はけ)	75	1日~10日	
3	下塗り	ネオゴーセー#2300NT-HB (さび色)	240(スプレー) 200(はけ・ローラー)	60	1日~10日	
4	下塗り	ネオゴーセー#2300NT-HB (赤さび色)	240(スプレー) 200(はけ・ローラー)	60	1日~10日	
5	中塗り	シントーフロン#100中塗 (指定色淡)	170(スプレー) 140(はけ・ローラー)	30	1日~10日	
6	上塗り	シントーフロン#100 (指定色)	140(スプレー) 120(はけ・ローラー)	25	1日~10日	