

塗 装 仕 様 書

便覧 F-14

1. 塗装系記号 : F-14
2. 適用部位 : 溶接部 (一般部塗装系 : D-5)

3. 使用塗料明細

一般名称	規格	塗料名
有機ジンクリッチペイント	鋼道路橋塗装用塗料標準	ジンクプライマー H B
超厚膜形エポキシ樹脂塗料	鋼道路橋塗装用塗料標準	ネオゴーサー # 8 0 0 0 S

4. 塗装仕様

工 程	素地調整程度・塗料名	使 用 量 (g/m ²)	目 標 膜 厚 (μm)	塗 装 間 隔 (20℃)	塗 装 区 分
1 素地調整	ブラスト処理 ISO Sa 2 1/2			4時間以内	現 場
2 防食下地	ジンクプライマー H B (グレー)	600(スプレー) 300×2(はけ・ローラー)	75		
3 下塗り	ネオゴーサー # 8 0 0 0 S (ライトグレー)	1,100(スプレー) 500×2(はけ・ローラー)	300	1日～10日	