

# 塗 装 仕 様 書

便覧 ZD-1

1. 塗装系記号 : ZD-1
2. 適用部位 : 新設溶融亜鉛めっき面用内面

## 3. 使用塗料明細

一般名称	規格	塗料名
亜鉛めっき面用エポキシ樹脂塗料下塗	鋼道路橋塗装用塗料標準	ガルバロック # 3 0 0
変性エポキシ樹脂塗料内面用	鋼道路橋塗装用塗料標準	ネオゴーセー # 2 3 0 0 NT-HB

## 4. 塗装仕様

工 程	素地調整程度・塗料名	使用量 (g/m <sup>2</sup> )	目標膜厚 (μm)	塗装間隔 (20℃)
1 前処理	スワイプブラスト処理 ISO Sa 1			4時間以内
2 第1層	ガルバロック # 3 0 0 (ライトグレー)	200(スプレー) 160(はけ・ローラー)	40	
3 第2層	ネオゴーセー # 2 3 0 0 NT-HB (指定色)	210(スプレー) 200(はけ・ローラー)	60	1日~10日