

塗 装 仕 様 書

便覧 Rc-Ⅱ

1. 塗装系記号 : Rc-Ⅱ
2. 適用部位 : 塗替え塗装 一般外面

3. 使用塗料明細

一般名称	規格	塗料名
弱溶剤形有機ジンクリッチペイント	鋼道路橋塗装用塗料標準	ジンクプライマーマイルドHB
弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料下塗	鋼道路橋塗装用塗料標準	ネオゴーセーマイルド下塗
弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用中塗	鋼道路橋塗装用塗料標準	シントーフロン#100マイルド中塗
弱溶剤形ふっ素樹脂塗料上塗	鋼道路橋塗装用塗料標準	シントーフロン#100マイルド

4. 塗装仕様

工 程		素地調整程度・塗料名	使用量 (g/m ²)	標準膜厚 (μm)	塗装間隔 (20℃)	塗装 区分
1	素地調整	2種: ディスクサンダー、ワイヤホイルなどの動力工具と手工具との併用 (旧塗膜、さびを除去し鋼材面を露出させる。ただし、さび面積30%以下で旧塗膜がB,b塗装系の場合はジンクリッチプライマーやジンクリッチペイントを残し、ほかの旧塗膜を全面除去する。)			4時間以内	現 場
2	下 塗	ジンクプライマーマイルドHB (グレー)	(240) (はけ、ローラー)	(30)	1日～10日	
3	下 塗	ネオゴーセーマイルド下塗 (ブラウン)	200 (はけ、ローラー)	60	1日～10日	
4	下 塗	ネオゴーセーマイルド下塗 (ライトグレー)	200 (はけ、ローラー)	60	1日～10日	
5	中 塗	シントーフロン#100マイルド中塗 (指定色淡)	140 (はけ、ローラー)	30	1日～10日	
6	上 塗	シントーフロン#100マイルド (指定色)	120 (はけ、ローラー)	25	1日～10日	

〔注意事項〕

素地調整程度は2種であるが、健全なジンクリッチプライマーやジンクリッチペイントを残し、他の旧塗膜を全面除去した場合は、鋼材露出部のみジンクプライマーマイルドHBを塗付する。この際、使用量の目安は240g/m²程度である。

素地調整程度2種で全面除去した場合は、ジンクプライマーマイルドHBの使用量が600g/m²とする。