

# 塗 装 仕 様 書

便覧 Rc-IV

1. 塗装系記号 : Rc-IV
2. 適用部位 : 一般外面塗替え塗装

## 3. 使用塗料明細

一般名称	規格	塗料名
弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料下塗	鋼道路橋塗装用塗料標準	ネオゴーセーマイルド下塗
弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用中塗	鋼道路橋塗装用塗料標準	シントーフロン#100マイルド中塗
弱溶剤形ふっ素樹脂塗料上塗	鋼道路橋塗装用塗料標準	シントーフロン#100マイルド

## 4. 塗装仕様

工 程	素地調整程度・塗料名	使用量 (g/m <sup>2</sup> )	標準膜厚 (μm)	塗装間隔 (20℃)	塗装 区分
1 素地調整	4種：ディスクサンダー、ワイヤホイールなどの動力工具と手工具との併用 (粉化物、汚れなどを除去する。)			4時間以内	現 場
2 下 塗	ネオゴーセーマイルド下塗 (ライトグレー)	200 (はけ、ローラー)	60	1日～10日	
3 中 塗	シントーフロン#100マイルド中塗 (指定色淡)	140 (はけ、ローラー)	30	1日～10日	
4 上 塗	シントーフロン#100マイルド (指定色)	120 (はけ、ローラー)	25	1日～10日	