

塗 装 仕 様 書

便覧 Rd-Ⅲ

1. 塗装系記号 : Rd-Ⅲ
2. 適用部位 : 塗替え塗装 一般内面

3. 使用塗料明細

一般名称	規格	塗料名
無溶剤形変性エポキシ樹脂塗料	鋼道路橋塗装用塗料標準	ネオゴーセーノンソル#5000

4. 塗装仕様

工 程		素地調整程度・塗料名	使用量 (g/m ²)	標準膜厚 (μm)	塗装間隔 (20℃)	塗装 区分
1	素地調整	3種:ディスクサンダー, ワイヤホイールなどの動力工具と手工具との併用 (活膜は残すが、それ以外の不良部(さび, 割れ, 膨れ)は除去する。)			4時間以内	現 場
2	第 1 層	ネオゴーセーノンソル#5000	300 (はけ、ローラー)	120		
3	第 2 層	ネオゴーセーノンソル#5000	300 (はけ、ローラー)	120	2日～10日	