

塗 装 仕 様 書

便覧 Rzc-1

1. 塗装系記号 : R z c - 1
2. 適用部位 : 劣化亜鉛めっき外面

3. 使用塗料明細

一般名称	規格	塗料名
亜鉛めっき面用エポキシ樹脂塗料下塗	鋼道路橋塗装用塗料標準	ガルバリック # 3 0 0
弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用中塗	鋼道路橋塗装用塗料標準	シントーフロン # 1 0 0 マイルド中塗
弱溶剤形ふっ素樹脂塗料上塗	鋼道路橋塗装用塗料標準	シントーフロン # 1 0 0 マイルド

4. 塗装仕様

工 程		素地調整程度・塗料名	使用量 (g/m ²)	標準膜厚 (μm)	塗装間隔 (20℃)	塗装 区分
1	前 処 理	1種 ^{注1}			4時間以内	現 場
2	下 塗	ガルバリック # 3 0 0 (ライトグレー)	200 (スプレー)	40	1日～10日	
3	中 塗	シントーフロン # 1 0 0 マイルド中塗 (指定色淡)	170 (スプレー)	30		
4	上 塗	シントーフロン # 1 0 0 マイルド (指定色)	140 (スプレー)	25	1日～10日	

〔注意事項〕

- 1) 素地調整程度1種であるがブラストグレードは、ISO Sa 1程度とする。