


鉛クロムフリーさび止めペイント

超速乾 リンサンデラストHB

速乾・厚膜・省工程を可能にしたJIS K 5674 1種準拠品のさび止め塗料です。

下塗



特長

優れた作業性

はけ、ローラーの塗装作業性に優れます。
スプレー塗装で1回で70 μ mの厚膜塗装が可能です。

超速乾・作業性アップ

超速乾でスムーズに塗装作業が進めることができます。
省工程塗装が可能です。

環境にやさしい

塗料用シンナーAで希釈可能で臭気がマイルドです。
鉛・クロムなどの有害重金属を使用しておりません。

商品構成

品名	容量	備考
超速乾リンサンデラストHB	20kg	色相 5色
塗料用シンナーA	16L, 4L	希釈用シンナー
速乾プライマーシンナー	16L, 4L	低温期希釈用シンナー

色相

*この色見本は印刷のため、
現物の色とは若干異なります。
ご了承ください。

さび色
(日塗工 09-30D近似)

赤さび色
(日塗工 09-30L近似)

N8グレー
(日塗工 N-80近似)

N7グレー
(日塗工 N-70近似)

N4.5グレー
(日塗工 N-45近似)

用途

一般環境用防食塗装下塗
鋼構造物、一般建築鉄部など

適用上塗り塗料(代表例)

- SPマリン A ライト (SPマリンペイント中塗)
- SPワイド
- ペンフォルテライト
- スペースマイスターなど

* 各上塗り塗料の詳細につきましては、個別のカタログをご参照ください。

可使時間／乾燥時間／塗装間隔

		5℃	10℃	20℃	30℃	40℃
乾燥 時間	指触	20分 (30分)	10分 (20分)	5分 (10分)	5分 (10分)	3分 (5分)
	ハンドリング 可能時間	10時間 (1日)	7時間 (1日)	4時間 (16時間)	3時間 (14時間)	2時間 (10時間)
	完全硬化	14日 (14日)	10日 (10日)	7日 (7日)	5日 (5日)	5日 (5日)
塗装 間隔	最小(同種)	10時間 (1日)	7時間 (16時間)	4時間 (8時間)	3時間 (7時間)	2時間 (5時間)
	最大(同種)	6か月	6か月	6か月	6か月	6か月
	最大(異種)	6か月	6か月	6か月	6か月	6か月

* 表中の数値は、標準を示すもので温湿度等の影響により若干変動します。

* 表中の数値は、塗料用シンナーA使用時の値です。

* 表中の () 内の数値は、乾燥膜厚70 μ m時の値です。

* 塗装間隔において、別途基準が定められている場合は、基準を遵守してください。

* 詳細は塗料データシートをご参照ください。



神東塗料

塗装仕様例

新設仕様-1（鋼構造物向け）

工程		塗料名 (希釈剤)	標準膜厚 (μm /回)	塗装方法	塗回数	希釈率 (%)	標準使用量 (g/m^2)	塗装間隔 (20°C)	塗装 区分
1	素地調整	1種ケレン（ISO Sa 2 ½以上）または、2種ケレン（ISO St3以上）						4時間以内	工場
2	下塗り-1	超速乾リンサンデラストHB (塗料用シンナーA)	35	はけ ローラー	1	5～10	140	1日～10日	
3	下塗り-2	超速乾リンサンデラストHB (塗料用シンナーA)	35	はけ ローラー	1	5～10	140	1日～10日	
4	中塗り	SPマリンペイント中塗 (塗料用シンナーA)	30	はけ ローラー	1	5～10	120	2日～10日	
5	上塗り	SPマリンAライト (塗料用シンナーA)	25	はけ ローラー	1	5～10	110		

新設仕様-2（省工程システム）

工程		塗料名 (希釈剤)	標準膜厚 (μm /回)	塗装方法	塗回数	希釈率 (%)	標準使用量 (g/m^2)	塗装間隔 (20°C)	塗装 区分
1	素地調整	1種ケレン（ISO Sa 2 ½以上）または、2種ケレン（ISO St3以上）						4時間以内	工場
2	下塗り	超速乾リンサンデラストHB (塗料用シンナーA※)	70	スプレー	1	5～10	310	1日～10日	
5	上塗り	SPワイド (塗料用シンナーA)	50	スプレー	1	5～10	280		

※ 低温期には、速乾プライマーシンナーをご使用ください。

塗替え仕様

工程		塗料名 (希釈剤)	標準膜厚 (μm /回)	塗装方法	塗回数	希釈率 (%)	標準使用量 (g/m^2)	塗装間隔 (20°C)	塗装 区分
1	素地調整	2～3種ケレン（ISO St 3相当） パワーツール処理により、さび、劣化塗膜を除去する。ただし、活膜は目粗しする。						6時間以内	現地
2	下塗り	超速乾リンサンデラストHB (塗料用シンナーA)	35	はけ ローラー	1	5～10	140	1日～10日	
3	上塗り-1	スペースマイスター (塗料用シンナーA)	25	はけ ローラー	1	5～10	100	1日～7日	
4	上塗り-2	スペースマイスター (塗料用シンナーA)	25	はけ ローラー	1	5～10	100		

施工上の注意事項

- 調査
1. 塗料取り扱い、屋外または換気の良い場所で行ってください。
2. 火気厳禁です。
3. 静電気対策のため、使用する装置などは接地してください。
4. 指定品以外の他品種、他品名の塗料との混合は絶対に行わないようにしてください。
5. 塗料が皮膚に接触することで感作性を引き起こすことがあります。
6. 塗料の取り扱い時は、必要な保護具（帽子、ヘルメット、保護めがね、マスク、手袋など）を使用して、塗料が身体に付着しないよう注意してください。
7. 塗料開缶は原則として使用する直前に、開缶したものは、その日のうちに使用してください。
8. 塗料は使用する前に電動攪拌機等を用いて、塗料缶の内容物を攪拌し均一な状態にしてください。
9. さげ缶に分けるときは、十分に混ぜたものを小分けし、使用するさげ缶はきれいなものを使ってください。
10. 希釈剤は指定の希釈剤を使用し、希釈量は規定量内でご使用ください。
- 塗装
1. 気温および被塗面温度が 5°C 以下、湿度85%RH以上の場合は塗装を避けてください。乾燥遅延、付着不良、外観不良など不具合を生じる場合があります。
2. 被塗物の表面温度が 50°C 以上の場合は塗装を避けてください。外観不良、塗膜性能低下などの不具合を生じる場合があります。
3. 被塗面に結露があるときは塗装を避けてください。（特に早朝、夕刻の結露には注意してください。）
4. 塗装後2時間以内に降雨、降雪が予想される場合は塗装を避けてください。
5. 強風、砂埃が多いときは塗装を避けてください。砂塵、海塩粒子などが、塗装中や乾燥後に付着すると塗膜性能低下や外観不良など不具合を生じる場合があります。
6. 被塗面は清浄な状態にしてから塗装してください。
7. 塗装時は、必要な保護具（帽子、ヘルメット、保護めがね、マスク、手袋など）を着用し、身体に付着しないよう注意してください。
8. 吸入に関する危険物有害性の表示がある塗料を塗装する場合は、局所排気装置などを設置し、十分に換気を行い、作業時には有機ガス用の防毒マスクやエアラインマスクなどを着用して作業を行ってください。
9. 塗装中および塗膜乾燥中は、換気を十分に行ってください。
10. 屋外での塗装において、建物の換気口、空気取入口などから、塗料や揮発した溶剤が室内に入り込まないように適切な処置をしてください。
11. 仕様書に書かれている数値は標準的なものであり、被塗面の状態、施工条件、気象条件などにより幅が生じる場合があります。あらかじめ試し塗りにより確認してください。
12. 塗料取り扱い後、塗装作業後は手洗いおよびうがいを十分に行ってください。
13. 塗装器具の洗浄には、二液形ネオゴーゼーシンナーまたはラッカーシンナーをご使用ください。
- 緊急時の対応
1. 目に入ったときには、多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けてください。
2. 皮膚に付着したときには、多量の石けん水で洗い落とし、痛みまたは外観に変化があるときは、出来るだけ早く医師の診察を受けてください。
3. 蒸気、ガス等を吸入した場合には、できるだけ早く医師の診察を受けてください。
4. 飲み込んだ場合には、できるだけ早く医師の診察を受けてください。
5. 容器からこぼれた場合や飛散した場合は、砂、布（ウエス）などで拭き取ってください。
6. 万が一、火災が発生した場合は炭酸ガス、泡、粉末消火器を用いてください。
- 廃棄
1. 使用済ウエス、塗料カス、スプレーダスト等は、発熱、自然発火の危険があります。可燃物との接触を避け、速やかに水に濡らす等の予防対策を行ってください。
2. 使用済みの塗料缶や塗料が付着したウエスや残塗料を廃棄する場合は、関連法規に従って産業廃棄物として廃棄してください。（河川や土壌等、環境汚染になる場所へ廃棄しないでください。）
- 保管
1. 塗料の保管は関連法規を遵守してください。
2. 残塗料は密封して冷暗所に保管してください。
3. 子供の手の届かない場所に保管してください。
4. 容器はより上げないでください。

※ 安全に関する詳細な内容については、安全データシート（SDS）をご参照ください。
※ 必ず各塗料の個別カタログに記載している注意事項をご確認ください。
※ 本来の用途以外に使用しないでください。
※ ご不明な点に関しましては、弊社問い合わせ先までご連絡願います。



本 社 〒661-8511兵庫県尼崎市南塚口町六丁目10番73号
☎(06) 6426-3355(代) FAX(06) 6429-6188(代)

製品に関するお問い合わせ

北海道 ☎(0123) 32-0431 FAX(0123) 34-6199	北 陸 ☎(076) 262-1305 FAX(076) 262-1315	四 国 ☎(0897) 65-4550 FAX(0897) 65-4576
東 北 ☎(022) 353-6951 FAX(022) 353-6952	名古屋 ☎(052) 612-0293 FAX(052) 612-0318	九 州 ☎(092) 472-2222 FAX(092) 473-5777
東 京 ☎(03) 5690-0544 FAX(03) 5690-0553	大 阪 ☎(06) 6426-3763 FAX(06) 6429-6268	
静 岡 ☎(054) 245-0135 FAX(054) 247-4091	中 国 ☎(082) 264-6822 FAX(082) 264-6821	https://www.shintopaint.co.jp/

本カタログの内容・仕様等について予告なく変更することがあります。ご了承ください。