

シントーフロン#100中塗 説明書

色相： 各色

規格： 鋼道路橋塗装用塗料標準

ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆相当

1. 塗料のタイプ

エポキシ樹脂塗料

2. 特長

付着性に優れている。
鉛・クロムなどの有害重金属を含まないグリーン対応品である。

3. 用途

軽腐食環境・重腐食環境用防食塗装中塗

4. 対象被塗物

鋼構造物全般(橋梁・プラント・タンク外面・鉄塔・煙突・鉄骨・建築鉄部)

5. 塗料情報

容 量	セ ッ ト	基 剤	硬 化 剤	混 合 比	基 剤 / 硬 化 剤 80 / 20 (重量比)
	16 kg	12.8 kg	3.2 kg		
	4 kg	3.2 kg	0.8 kg		
標 準 下 塗 リ	ネオゴーサー#2300PS・ネオゴーサー#2300プライマー				
標 準 上 塗 リ	シントーフロン#100				
塗 料 密 度 (23℃)	1.37 g/mL (白)		溶 剤 密 度 (23℃)	0.86 g/mL	
有 効 期 限	基 剤 12 ヶ 月	硬 化 剤 12 ヶ 月	加 熱 残 分	67 wt%	

6. 塗装ガイド

塗 装 前 表 面 処 理	清掃					
適 正 塗 装 方 法	エアレススプレー はけ・ローラー					
ス プ レ ー 仕 様	標準膜厚	30 μm	標準使用量	170 g/m ²	被塗物の形状・表面状態により 使用量は若干異なります。	
は け 仕 様	標準膜厚	30 μm	標準使用量	140 g/m ²		
塗 装 環 境 条 件	温 度	5~40℃	湿 度	85%以下	表面温度 50℃以下	
使 用 シ ン ナ ー	二液形ネオゴーサーシンナー					
塗 装 方 法	エアレス	希釈率(20℃) 5~10%		二次圧力	12~15 MPa	
	はけ・ローラー	希釈率(20℃) 5~10%		チップサイズ	415・515相当	
	温度	5℃	10℃	20℃	30℃	
使 用 可 能 時 間		16時間	14時間	12時間	10時間	
乾 燥 時 間	指触	1.5時間	1時間	30分	30分	
	完全硬化	14日	10日	7日	5日	
塗 重 ね 間 隔	MIN	2日	1日	1日	1日	
	MAX	同種	20日	20日	10日	10日
		異種	10日	10日	10日	10日
	(注)塗り重ね間隔において、別途、基準が定められている場合は基準を遵守してください。					
	基 剤	硬 化 剤		シ ン ナ ー		
有 機 則 区 分	2種		2種		2種	
危 険 物 分 類	4類2石・Ⅲ		4類2石・Ⅲ		4類1石・Ⅱ	

データの内容は予告なしに変更することがあります。

上記塗料性状の数値は、標準の数値を示しており、若干の変動があります。

製品安全に関する詳細は、安全データシート(SDS)をご参照ください。