神東塗料株式会社

超速乾リンサンデラストHB　　説明書

色相：　赤さび色・さび色・グレー系

規格：　鋼道路橋塗装用塗料標準

ホルムアルデヒド放散等級　　―

1. 塗料のタイプ

鉛・クロムフリーさび止めペイント

2. 特長

鉛・クロムなどの有害重金属を含まないグリーン対応品である。
厚膜に塗装できる。
速乾性である。

3. 用途

一般環境用防食塗装下塗

4. 対象被塗物

鋼構造物全般

5. 塗料情報

容量	20kg		
標準下塗り	-		
標準上塗り	SPマリンペイント中塗・SPマリンAライト、ペンフォルテライト、スペースマイスター		
塗料密度（23℃）	1.57 g／mL　（赤さび色）	溶剤密度（23℃）	0.86 g／mL
有効期限	12ヶ月	加熱残分	77 wt%

6. 塗装ガイド

塗装前表面処理	標準 新設 ISO Sa 2 1/2、塗替え ISO St 3					
適正塗装方法	エアレススプレー　はけ・ローラー					
スプレー仕様	標準膜厚 70 μm 標準使用量 310 g／㎡				被塗物の形状・表面状態により使用量は若干異なります。	
はけ仕様	標準膜厚 35 μm 標準使用量 140 g／㎡					
塗装環境条件	温度	5～40 ℃	湿度	85 %以下	表面温度	50 ℃以下
使用シンナー	塗料用シンナーA・速乾プライマーシンナー(低温期に使用)					
塗装方法 エアレス	希釈率(20℃) 5～10%　二次圧力 12～15 MPa　チップサイズ 515・517相当					
塗装方法 はけ・ローラー	希釈率(20℃) 5～10%					

	温度	5℃	10℃	20℃	30℃	( )内の数値は、乾燥膜厚70μm時の数値です。
乾燥時間	指触	20分(30分)	10分(20分)	5分(10分)	5分(10分)	
乾燥時間	完全硬化	14日(14日)	10日(10日)	7日(7日)	5日(5日)	
塗重ね間隔	MIN	10時間(1日)	7時間(16時間)	4時間(8時間)	3時間(7時間)	
塗重ね間隔	MAX 同種	6ヶ月	6ヶ月	6ヶ月	6ヶ月	
塗重ね間隔	MAX 異種	6ヶ月	6ヶ月	6ヶ月	6ヶ月	
塗重ね間隔	(注)塗り重ね間隔において、別途、基準が定められている場合は基準を遵守してください。 ＊ペンフォルテライト、ペンフォルテフォースター、スペースエースフォースターを塗重ねる場合は、1日以上になります。					

	塗料	塗料用シンナーA	速乾プライマーシンナー
有機則区分	2種	3種	2種
危険物分類	4類2石・Ⅲ	4類2石・Ⅲ	4類2石・Ⅲ

データの内容は予告なしに変更することがあります。

上記塗料性状の数値は、標準の数値を示しており、若干の変動があります。

製品安全に関する詳細は、安全データシート(SDS)をご参照ください。

2024 . 12