

# 超速乾リンサンデラストHB 説明書

色相： 赤さび色・さび色・グレー系

規格： 社内規格

ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆相当

1. 塗料のタイプ

鉛・クロムフリーさび止めペイント

2. 特長

鉛・クロムなどの有害重金属を含まないグリーン対応品である。  
厚膜に塗装できる。  
速乾性である。

3. 用途

一般環境用防食塗装下塗

4. 対象被塗物

鋼構造物全般

5. 塗料情報

容 量	20kg		
標 準 下 塗 り	-		
標 準 上 塗 り	SPマリンペイント中塗・SPマリンAライト、ペンフォルテライト、ペンフォルテフォスター、スペースエースフォスター		
塗料密度(23℃)	1.57 g/mL (赤さび色)	溶剤密度(23℃)	0.86 g/mL
有 効 期 限	12ヶ月	加 熱 残 分	77 wt%

6. 塗装ガイド

塗 装 前 表 面 処 理	標準 新設 ISO Sa 2 1/2、塗替え ISO St 3						
適 正 塗 装 方 法	エアレススプレー はけ・ローラー						
ス プ レ ー 仕 様	標準膜厚	70 μm	標準使用量	310 g/m <sup>2</sup>	被塗物の形状・表面状態により 使用量は若干異なります。		
は け 仕 様	標準膜厚	35 μm	標準使用量	140 g/m <sup>2</sup>			
塗 装 環 境 条 件	温 度	5~40℃	湿 度	85%以下	表面温度 50℃以下		
使 用 シ ン ナ ー	塗料用シンナーA・速乾プライマーシンナー(低温期に使用)						
塗 装 方 法	エアレス	希釈率(20℃) 5~10%		二次圧力	12~15 MPa		
	はけ・ローラー	希釈率(20℃) 5~10%		チップサイズ	515・517相当		
		温度	5℃	10℃	20℃	30℃	
乾 燥 時 間	指触	20分(30分)	10分(20分)	5分(10分)	5分(10分)	( )内の数値は、 乾燥膜厚70μm 時の数値です。	
	完全硬化	14日(14日)	10日(10日)	7日(7日)	5日(5日)		
塗 重 ね 間 隔	MIN	10時間(1日)	7時間(16時間)	4時間(8時間)	3時間(7時間)		
	MAX	同種	6ヶ月	6ヶ月	6ヶ月		6ヶ月
		異種	6ヶ月	6ヶ月	6ヶ月		6ヶ月
(注)塗り重ね間隔において、別途、基準が定められている場合は基準を遵守してください。 *ペンフォルテライト、ペンフォルテフォスター、スペースエースフォスターを塗り重ねる場合は、1日以上になります。							
		塗 料	塗 料 用 シ ン ナ ー A		速乾プライマーシンナー		
有 機 則 区 分	2種		3種		2種		
危 険 物 分 類	4類2石・Ⅲ		4類2石・Ⅲ		4類2石・Ⅲ		

データの内容は予告なしに変更することがあります。

上記塗料性状の数値は、標準の数値を示しており、若干の変動があります。

製品安全に関する詳細は、安全データシート(SDS)をご参照ください。