

カラー速乾60

説明書

色相： 赤さび色・ライトグリーン・ライトグレー・淡彩色

規格： 社内規格

ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆

1. 塗料のタイプ
一般用さび止めペイント(合成樹脂系)

2. 特長
超速乾タイプ(指触5分、半硬化10分)
厚膜塗装が可能(70 μ m/1回)
重金属フリーさび止め塗料

3. 用途
一般環境用防食塗装下塗(厚膜形)

4. 対象被塗物
鉄骨・シャッター・鉄鋼建築物・屋外機械など

5. 塗料情報

容 量	20kg		
標 準 下 塗 り	—		
標 準 上 塗 り	SPマリンペイント中塗・SPマリンAライト、ペンフォルテライト、ペンフォルテフォスター、スペースエースフォスター		
塗 料 密 度 (23 ℃)	1.54 g/mL (赤さび色)	溶 剤 密 度 (23 ℃)	0.86 g/mL
有 効 期 限	12 ヶ月	加 熱 残 分	73 wt%

6. 塗装ガイド

塗 装 前 表 面 処 理	ISO St 3以上						
適 正 塗 装 方 法	エアレススプレー はけ						
ス プ レ ー 仕 様	標準膜厚	70 μ m	標準使用量	300 g/m ²	被塗物の形状・表面状態により 使用量は若干異なります。		
は け 仕 様	標準膜厚	35 μ m	標準使用量	140 g/m ²			
塗 装 環 境 条 件	温 度	5~40 ℃	湿 度	85 %以下	表面温度 50 ℃以下		
使 用 シ ン ナ ー	速乾プライマーシンナー・塗料用シンナーA						
塗 装 方 法	エアレス	希釈率(20℃) 5~10%		二次圧力	10~15 MPa		
	はけ	希釈率(20℃) 5~10%		チップサイズ	515・517相当		
		温度	5℃	10℃	20℃	30℃	
乾 燥 時 間	指触	10分(25分)	10分(20分)	5分(15分)	5分(10分)	()内の数値は、 塗料用シンナーを 使用した場合で す。	
	完全硬化	10日	10日	7日	7日		
塗 重 ね 間 隔	MIN*	8時間	5時間	3時間	2時間		
	MAX	同種	3ヶ月	3ヶ月	3ヶ月		3ヶ月
		異種	3ヶ月	3ヶ月	3ヶ月		3ヶ月
(注)塗り重ね間隔において、別途、基準が定められている場合は基準を遵守してください。 *ペンフォルテライト、ペンフォルテフォスター、スペースエースフォスターを塗り重ねる場合は、1日以上になります。							
		塗 料	速乾プライマーシンナー		塗料用シンナーA		
有 機 則 区 分	2種		2種		3種		
危 険 物 分 類	4類2石・Ⅲ		4類2石・Ⅲ		4類2石・Ⅲ		

データの内容は予告なしに変更することがあります。

上記塗料性状の数値は、標準の数値を示しており、若干の変動があります。

製品安全に関する詳細は、安全データシート(SDS)をご参照ください。