神東塗料株式会社

カラー速乾60　　説明書

色相：　赤さび色・ライトグリーン・ライトグレー・淡彩色

規格：　社内規格

ホルムアルデヒド放散等級　　F☆☆☆☆

1. 塗料のタイプ

一般用さび止めペイント(合成樹脂系)

2. 特長

超速乾タイプ(指触5分、半硬化10分)
厚膜塗装が可能(70μm/1回)
重金属フリーさび止め塗料

3. 用途

一般環境用防食塗装下塗(厚膜形)

4. 対象被塗物

鉄骨・シャッター・鉄鋼建築物・屋外機械など

5. 塗料情報

容量	20kg		
標準下塗り	―		
標準上塗り	SPマリンペイント中塗・SPマリンAライト、ペンフォルテライト、スペースマイスター		
塗料密度(23℃)	1.54 g／mL　(　赤さび色　)	溶剤密度(23℃)	0.86 g／mL
有効期限	12ヶ月	加熱残分	73 wt%

6. 塗装ガイド

塗装前表面処理		ISO St 3以上					
適正塗装方法		エアレススプレー　はけ					
スプレー仕様		標準膜厚 70 μm	標準使用量 300 g／㎡			被塗物の形状・表面状態により使用量は若干異なります。	
はけ仕様		標準膜厚 35 μm	標準使用量 140 g／㎡				
塗装環境条件		温度 5～40 ℃	湿度 85 %以下			表面温度 50 ℃以下	
使用シンナー		速乾プライマーシンナー・塗料用シンナーA					
塗装方法	エアレス	希釈率(20℃) 5～10%	二次圧力 10～15 MPa チップサイズ 515・517相当				
	はけ	希釈率(20℃) 5～10%					
	温度	5℃	10℃	20℃	30℃	( )内の数値は、塗料用シンナーを使用した場合です。	
乾燥時間	指触	10分(25分)	10分(20分)	5分(15分)	5分(10分)		
	完全硬化	10日	10日	7日	7日		
塗重ね間隔	MIN＊	8時間	5時間	3時間	2時間		
	MAX 同種	3ヶ月	3ヶ月	3ヶ月	3ヶ月		
	MAX 異種	3ヶ月	3ヶ月	3ヶ月	3ヶ月		
	(注)塗り重ね間隔において、別途、基準が定められている場合は基準を遵守してください。 ＊ペンフォルテライト、ペンフォルテフォースター、スペースエースフォースターを塗重ねる場合は、1日以上になります。						

	塗料	速乾プライマーシンナー	塗料用シンナーA
有機則区分	2種	2種	3種
危険物分類	4類2石・Ⅲ	4類2石・Ⅲ	4類2石・Ⅲ

データの内容は予告なしに変更することがあります。

上記塗料性状の数値は、標準の数値を示しており、若干の変動があります。

製品安全に関する詳細は、安全データシート(SDS)をご参照ください。

2024 . 12