

# ロードカラー<sup>#</sup>200

すべり止め用トップコート

ロードカラー#200は、1液形アクリル樹脂系塗料で、乾燥が早く、耐水性、耐候性に優れています。

一般社団法人樹脂舗装技術協会のトップコート品質規格 (TPN) に合格し、

樹脂系すべり止め舗装 (ニート工法) のトップコート認定塗料です。

## 特長

### 1 品質

一般社団法人樹脂舗装技術協会の材料規格TPNに認定 (No.M04024) されています。

### 3 速乾性

乾燥性が早く、耐水性、耐候性に優れています。

### 2 美しい色彩

艶がなく、落ち着いた色調です。

### 4 塗装作業性

はけ、ローラー、スプレーなどの作業性に優れています。

## 用途

### 樹脂系すべり止め舗装 (ニート工法) におけるトップコート

(一般社団法人樹脂舗装技術協会に認定 (No.M04024) されています。)

## 品質

項目	品質規格※	性状・性能
密度	1.05~1.55g/ml	1.40
加熱残分	60%以上	70
乾燥時間	1時間以内	合格
耐摩耗性	500mg以下	180
促進耐候性	われ、はがれ、膨れ、白垂化がなく、色差 (ΔE) 5以内	合格

※品質規格は、一般社団法人樹脂舗装技術協会のトップコート品質規格 (TPN)。

## 塗装仕様(例)

### 樹脂系すべり止めニート工法(RPN-301)

工程	使用材料	塗布量(kg/m <sup>2</sup> )	塗装方法	塗装間隔(23℃)
下地調整など	アスファルト面の脆弱層、ごみ、汚れ、泥、油などは取り除き、清掃を行う。また、凍結防止剤は取り除き、路面は十分に乾燥させる。			
バインダー	SPロードまたはSPロードM	1.9	スプレー、レイキ等	直後
骨材散布	硬質骨材(粒径3.3~2.0mm)	6.5	スコップ等	3時間以上
トップコート	ロードカラー#200	0.2	ローラー、スプレー等	1時間以上

## 商品構成

商品名	荷姿	備考
ロードカラー#200	16kg/缶	標準色(レンガ、イエロー、ライトグリーン、ローングリーンなど10色)、調色
ロードカラーシンナー アスファルト用	16L、4L/缶	

## 注意事項

### ■施工上の注意事項

1. 路面上の塵泥、埃、砂利等はデッキブラシなどを用いて清掃除去してください。
2. 路面が濡れている場合は、バーナー等で加熱して水分を除去してください。
3. 気温5℃以下のときは塗装を避けてください。また湿度85%RH以上のときや換気が十分でなく結露が考えられる場合は塗装を避けてください。低温時には乾燥遅延となり高湿度では付着不良や塗膜外観不良が生じやすくなります。
4. 塗装後短時間で降雨、降雪、結露が予測される場合の塗装は避けてください。
5. 強風、砂埃が多いときは、塗装を避けてください。

### ■取り扱い上の注意事項

1. 気温0℃以下または50℃以上での保管、運搬は避けてください。
2. 指定品以外の他品種、他品名の塗料との混合は絶対に行わないようにしてください。
3. 塗装時および塗料取り扱い時は火気厳禁としてください。
4. 塗装時および塗料取り扱い時は換気を十分にを行い、蒸気、ガス等を吸い込まないようにしてください。
5. 塗料開缶は原則として使用する直前に、開缶したものはその日のうちに使用するよう心がけてください。
6. 塗料は使用する前に電動攪拌機等を用いて十分攪拌を行い、塗料缶の内容物を均一な状態にしてください。
7. 希釈剤は弊社指定の希釈剤を使用し、希釈量は規定量内で攪拌機を用いて十分に攪拌してご使用ください。
8. 開缶後は放置せず、直ちに密栓するようにしてください。
9. 塗装中および塗料の取り扱いには必要な保護具(帽子、ヘルメット、保護メガネ、マスク、手袋など)を使用し、身体に付着しないよう注意してください。
10. 塗装作業時には有機ガス用の防毒マスクやエアラインマスクなどを着用して作業を行ってください。
11. 塗料取り扱い後、塗装作業後は手洗いおよびうがいを十分に行ってください。

### ■緊急時の対応

1. 目に入ったときには、多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けてください。
2. 皮膚に付着したときには、多量の石けん水で洗い落とし、痛みまたは外観に変化があるときは、出来るだけ早く医師の診察を受けてください。
3. 蒸気、ガス等を吸入した場合には、できるだけ早く医師の診察を受けてください。
4. 飲み込んだ場合には、できるだけ早く医師の診察を受けてください。
5. 容器からこぼれた場合は布でふき取り、その布は水に浸した状態で容器に保管してください。
6. 火災時には炭酸ガス、泡または粉末消火器を用いてください。

### ■廃棄

使用済みの塗料缶や塗料が付着したウエスや残塗料を廃棄する場合は、関連法規に従って産業廃棄物として廃棄してください。  
(河川や土壌等、環境汚染になる場所へ廃棄しないでください。)

### ■保管

1. 残塗料は密閉して冷暗所に保管してください。
2. 子供の手の届かない場所に保管してください。
3. 塗料の保管は関連法規を遵守してください。
4. 容器はつり上げないでください。

※製品は当販促物に記載されている用途以外には使用しないでください。

※改良等のため、製品の中身や販促物の内容を予告なしに変更することがあります。

※当販促物に記載しています内容は標準的なものです。諸条件によっては大きく変動する場合があります。

※安全に関する詳細な内容については、安全データシート(SDS)を参照してください。

※必ず各塗料の個別カタログに記載している注意事項をご確認ください。

※ご不明な点につきましては、弊社問い合わせ先までご連絡願います。



くらしゆたかにあざやかに未来を創造するコーティング

本社 〒661-8511兵庫県尼崎市南塚口町六丁目10番73号  
☎(06)6426-3355(代) FAX(06)6429-6188(代)

製品に関するお問い合わせ

北海道 ☎(0123)32-0431 FAX(0123)34-6199  
東北 ☎(022)285-7915 FAX(022)285-7813  
東京 ☎(03)5690-0544 FAX(03)5690-0553  
静岡 ☎(054)245-0135 FAX(054)247-4091

北陸 ☎(076)262-1305 FAX(076)262-1315  
名古屋 ☎(052)612-0293 FAX(052)612-0318  
大阪 ☎(06)6426-3763 FAX(06)6429-6268  
中国 ☎(082)264-6822 FAX(082)264-6821

四国 ☎(087)841-1251 FAX(087)843-3108  
九州 ☎(092)472-2222 FAX(092)473-5777  
<https://www.shintopaint.co.jp/>

本カタログの内容・仕様等について予告なく変更することがあります。ご了承ください。



- この印刷物は環境に配慮したベジタブルオイルインキを使用しています。
- この印刷物は水なし印刷で作成しております。