

カチオン形1液自己架橋エマルジョンシーラー

速乾水性シーラー



速乾水性シーラーは浸透性と付着性に優れた、カチオン形エマルジョンシーラーです。脆弱な下地や吸い込みの著しい下地によく浸透し、もろい下地を強固にします。

特長

- 水系のため取扱いが安全です。
- 作業性の良い一液形です。
- 安定した付着性を示します。
- 冬期施工時でも乾燥性に優れています。

用途

- コンクリート舗装面用下塗

塗付量

- 希 積：無希積でご使用ください。
- 標準塗付量：0.20kg/m²/回(※下地の条件によって塗付量変動することがあります)

荷姿

- 15kg/石油缶

適用上塗

- 速乾水性ロードカラー
- 水性ロードカラーⅡ
- シントー水性ライナー

塗装仕様例

工程	使用材料	希釈率 (%)	塗付量 (kg/m ² /回)	塗装間隔 (20℃)	塗装方法
素地調整	・表面に付着しているエフロ・レイタンス・突起物をサンダー、ポリッシャーなどで除去する。 ・ゴミ、ほこり等は電気掃除機で取り除く。 ・付着している油などは、油面クリーナーII等の洗浄液にて取り除き、水洗、乾燥する。 ・下地コンクリートの含水率が10%以下であることを確認する。				
下塗	速乾水性シーラー	無希釈	0.20	2時間以上	はけ・ローラー
上塗 - 1	速乾水性ロードカラー	0~3 (水道水)	0.25	1時間以上	ローラー
	S P フロアー骨材No.6	—	0.10		
上塗 - 2	速乾水性ロードカラー	0~3 (水道水)	0.25	2時間以上 (歩行可能)	ローラー
	S P フロアー骨材No.6	—	0.10		

塗装間隔は、下地の状態(吸い込み)によって変わりますのでご注意ください。

注意事項

1. 施工上の注意事項

- 気温0℃以下、または50℃以上での保管、運搬は避けてください。
- 気温5℃以下、または湿度85%以上、降雨時および降雨が予想される時は塗装を避けてください。
- 新設モルタル面やコンクリート面は、目安として夏期14日以上、冬期21日以上の養生後、含水率10%以下、pH 10以下を確認してから、塗装してください。
- 下地面のゴミ、砂、油分、カビ、脆弱部、剥がれている旧塗膜などは除去してください。また、凍結防止剤散布面への施工は避けてください。
- 使用する前には、必ずよく攪拌混合してからお使いください。
- 速乾水性シーラーと上塗り塗料は、ローラー・洗い水などを共通に使用するとゲル化の原因となりますので、別々に取り扱いください。
- 一度に厚塗りすると乾燥が極端に遅くなり、塗膜がひび割れすることがありますので、塗付量以上の厚塗りは避けてください。
- 塗装具によっては、ホウキ目、レーキ目、塗り継ぎむらができることがありますので、この場合、サンダー、ポリッシャー等で表面をクレンしてください。
- 他の塗料とは混合しないでください。
- 水性塗料ですので、シンナー類は一切使用しないでください。

2. 取り扱いおよび保管上の注意事項

- 換気のよい場所で取り扱ってください。
- 容器はその都度密閉してください。
- 皮膚、粘膜、または着衣に触れたり、目に入らないよう適切な保護具(保護手袋、保護眼鏡、マスク等)を着用してください。

- 取り扱いは必ず手・顔などをよく洗い、うがい等も行ってください。
- 保管は直射日光を避け、通風のよいところに保管してください。
- 残塗料、容器などは産業廃棄物として処理してください。また、塗料やその洗い水等も、地面や排水溝には、そのまま流さず産業廃棄物として処理してください。

3. 緊急時および応急処置

- 皮膚に付着した場合、速やかに大量の水および石鹸、または皮膚用洗剤等で十分に洗い落としてください。
- 目に入った場合、多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けてください。
- 誤って飲み込んだ場合、できるだけ早く医師の診察を受けてください。
- 蒸気、ガス、粉塵等を大量に吸収した場合、直ちに空気の新鮮な場所に移して安静にし、医師の診察を受けてください。

4. 全般的な注意事項

- 製品をご使用になる前には必ず安全データシート(SDS)をよくお読みください。
- 製品改良のため、製品の中身や販促物の内容等を予告なしに変更することがあります。
- 当販促物に記載しています面積、工法はあくまでも設計上標準的なものです。諸条件によっては大きく増減する場合があります。
- 製品は当販促物に記載されている用途以外には使用しないでください。また、使用方法等についてご不明な点がありましたら、必ずご使用前に弊社にお問い合わせください。

※必ず各塗料の個別カタログに記載している注意事項をご確認ください。

※ご不明な点に関しましては、弊社問い合わせ先までご連絡願います。

くらし ゆたかに あざやかに 未来を創造するコーティング



神東塗料

本社 〒661-8511 兵庫県尼崎市南塚口町六丁目10番73号
☎(06)6426-3355(代) FAX(06)6429-6188(代)

製品に関するお問い合わせ

北海道 ☎(0123)32-0431 FAX(0123)34-6199
東北 ☎(022)285-7915 FAX(022)285-7813
東京 ☎(03)5690-0544 FAX(03)5690-0553
静岡 ☎(054)245-0135 FAX(054)247-4091

北陸 ☎(076)262-1305 FAX(076)262-1315
名古屋 ☎(052)612-0293 FAX(052)612-0318
大阪 ☎(06)6426-3763 FAX(06)6429-6268
中国 ☎(082)264-6822 FAX(082)264-6821

四国 ☎(087)841-1251 FAX(087)843-3108
九州 ☎(092)472-2222 FAX(092)473-5777

<https://www.shintopaint.co.jp/>

本カタログの内容・仕様等について予告なく変更することがあります。ご了承ください。