

溶融型カラー路面標示材(鉛・クロムフリー)

シントーカラーグリップ



シントーカラーグリップは、超速乾の溶融型カラー路面標示材です。塗料中に硬質骨材やガラスビーズを配合しているため、耐摩耗性に優れ、防滑効果や再帰反射効果を有しています。歩道や自転車道、路側帯、スクールゾーンなどをカラー化する安全で安心な交通環境整備にご使用いただけます。

■特 長

1.速乾性

塗料を溶融し固化させる溶融型のため、早期の交通開放が可能です。

2.従来の施工機で施工

特殊な施工機は必要なく、従来の施工機で施工可能です。

3.すべり抵抗に優れる

塗膜中に硬質骨材やガラスビーズが含まれ、さらに施工時の散布材として骨材を散布することで、防滑性が向上します。

4.排水性舗装にも対応

密粒舗装だけでなく、排水性舗装にも施工可能です。

■用 途

・歩道 ・自転車道 ・路側帯 ・スクールゾーンの交通安全対策 など

■商品構成

- 塗 料：シントーカラーグリップベース 19.6kg/袋
- 着色顔料：シントーカラーグリップ*** 0.4kg/袋
(* ** : 7色) グリーン、バンブーグリーン、レッド、イエロー、レンガ、ブルー、ライトブルー
- 骨 材：ホワイトシリカ40-80メッシュ 25kg/袋
- ガラスビーズ(JIS R3301-1号) 25kg/缶

■色 見 本



※印刷物のため、実際の色相や艶などは異なる場合があります。

■ 塗装仕様

【密粒アスファルト舗装】

工 程	商 品 名	使用量 (kg/m ²)
プライマー	シントーライナー#100 プライマー	0.17
塗 料	シントーカラーグリップ	4.05 ^{*1}
散布骨材	ホワイトシリカ40-80メッシュ	0.17

【排水性舗装(13mm トップ)】

工 程	商 品 名	使用量 (kg/m ²)
プライマー	シントーライナー#100 プライマー	0.17
塗 料	シントーカラーグリップ	5.75 ^{*1}
散布骨材	ホワイトシリカ40-80メッシュ	0.25

※1 使用量はロス(35%)を含んでいますが、舗装の状態(新設、既設、表面状態など)で変わることがあります。

※2 再帰反射性を高める場合、散布骨材として、ホワイトシリカ40-80メッシュとガラスビーズ(JIS R3301-1号)を事前に1:1(重量比)で混合したものを、施工機のガラスビーズ散布タンク内に投入し使用してください。

■ 性 能

試験項目	成 績	備 考
タイヤ付着性 (23℃)	3分	JIS K 5665 3種のタイヤ付着試験による
耐摩耗性	50mg	JIS K 5665 3種の耐摩耗性試験による
ガラスビーズ含有量	15%	JIS K 5665 3種のガラスビーズ含有量による
すべり抵抗値 (BPN)	ドライ80 ウェット65	ポータブル・スキッド・レジスタンスレスター(密粒アスファルト)

上記の数値は標準値であり保証値ではありません。場合によって変わります。

■ 注意事項

- ・ 塗料は180～220℃の範囲で均一になるまで加熱溶融してください。但し、溶融時間が長かったり、温度が高温になり過ぎると色相が変わることがあります。
- ・ 溶袋式ですので、袋も溶融させてください。
- ・ 密粒舗装面では高めの温度、排水性舗装面では低めの温度で施工してください。必要以上の加熱は避けてください。
- ・ 路面が濡れている場合は、バーナー等で加熱して水分を除去してください。また、泥や砂なども除去してください。
- ・ 寒冷期の場合は、プライマーを十分に塗布して施工温度の上限でゆっくり施工してください。
- ・ 溶融時、適正温度範囲を超えて加熱、溶融させたり、多量の水を含んだ場合、釜の中で爆発する危険があります。
- ・ 塗料残、容器などは産業廃棄物として処理してください。
- ・ 商品をご使用になる前に必ず安全データシート(SDS)をよくお読みください。
- ・ 改良等のため、商品の中身や販促物の内容等を予告なしに変更する場合があります。
- ・ 当販促物に記載しています内容は標準的なものです。諸条件によっては変わることもあります。
- ・ 製品は当販促物に記載されている用途以外に使用しないでください。また、使用方法等につきましてご不明な点がありましたら、必ずご使用前に当社にお問い合わせください。

※安全に関する詳細な内容については、安全データシート(SDS)を参照してください。

※必ず各塗料の個別カタログに記載している注意事項をご確認ください。

※ご不明な点に関しては、弊社問い合わせ先までご連絡願います。



本 社 〒661-8511兵庫県尼崎市南塚口町六丁目10番73号
☎(06)6426-3355(代) FAX(06)6429-6188(代)

製品に関するお問い合わせ

北海道 ☎(0123)32-0431 FAX(0123)34-6199 北 陸 ☎(076)262-1305 FAX(076)262-1315 四 国 ☎(0897)65-4550 FAX(0897)65-4576
東 北 ☎(022)285-7915 FAX(022)285-7813 名古屋 ☎(052)612-0293 FAX(052)612-0318 九 州 ☎(092)472-2222 FAX(092)473-5777
東 京 ☎(03)5690-0544 FAX(03)5690-0553 大 阪 ☎(06)6426-3763 FAX(06)6429-6268
静 岡 ☎(054)245-0135 FAX(054)247-4091 中 国 ☎(082)264-6822 FAX(082)264-6821 <https://www.shintopaint.co.jp/>

本カタログの内容・仕様等について予告なく変更することがあります。ご了承ください。