

路面標示用塗料(溶融)専用下地処理剤

シントーライナー#100プライマー



神 東 塗 料

シントーライナー#100プライマーは、溶融型路面標示用塗料の路面への接着性を向上させる合成樹脂系下地処理剤です。

特 長

①接着性に優れています。

高粘着性の合成樹脂を主原料としていますので接着性に優れています。

②低粘度で作業性に優れています。

加圧タンク式噴射機やスポンジ塗付機等、いずれの施工方法でも作業が可能です。

③路面と上塗り塗料の濡れを良くします。

塗料の路面との濡れを良くして、耐久性ある路面標示となります。

④乾燥性に優れています。

用 途

- 溶融型路面標示用塗料（シントーライナー#120）の下塗り。
- 溶融型カラー舗装材（シントーカラーグリップ）の下塗り。

施工基準

- 塗付量 20g～30g/m・15cm巾（アスファルト面）
40g～60g/m・15cm巾（コンクリート面）
ただし、路面状態の吸い込み等により、塗付量が変化する場合があります。

商品構成

商 品 名	荷 姿
シントーライナー#100プライマー	14kg/石油缶

注意事項

■ 施工上の注意事項

1. 路面上の塵泥、埃、砂利等はデッキブラシなどを用いて清掃除去してください。
2. 路面が濡れている場合は、バーナー等で加熱して水分を除去してください。
3. 路面に融雪剤が残っている場合は、十分に水洗ししてください。また路面が乾燥していることを確認して施工をしてください。
4. 既設の区画線への再塗装の場合は、旧塗膜の密着程度を確認し、剥がれのおそれがある箇所は除去してください。
5. 開缶後は放置せず、直ちに密栓するようにしてください。
6. プライマーはライン幅よりもやや広めの幅で、均一に塗布してください。
7. プライマー施工後、上塗り（熔融型路面標示用塗料）施工前に交通開放を行わないでください。
8. 上塗り（熔融型路面標示用塗料）の施工は、プライマー塗膜が完全に乾燥していることを確認してから施工してください。
9. 塗装時および塗料取り扱い時は火気厳禁としてください。
10. 塗料の取り扱いには必要な保護具（帽子、ヘルメット、保護めがね、マスク、手袋など）を使用し、身体に付着しないよう注意してください。
11. 塗装作業時には有機ガス用の防毒マスクやエアラインマスクなどを着用して作業を行ってください。

■ 緊急時の対応

1. 目に入ったときには、多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けてください。
2. 皮膚に付着したときには、多量の石けん水で洗い落とし、痛みまたは外観に変化があるときは、出来るだけ早く医師の診察を受けてください。
3. 蒸気、ガス等を吸入した場合には、できるだけ早く医師の診察を受けてください。
4. 飲み込んだ場合には、できるだけ早く医師の診察を受けてください。
5. 容器からこぼれた場合は布でふき取り、その布は水に浸した状態で容器に保管してください。
6. 火災時には炭酸ガス、泡または粉末消火器を用いてください。

■ 廃棄

1. 使用済みの塗料缶や塗料が付着したウエスや残塗料を廃棄する場合は、関連法規に従って産業廃棄物として廃棄してください。（河川や土壌等、環境汚染になる場所へ廃棄しないでください。）

■ 保管

1. 残塗料は密閉して冷暗所に保管してください。
2. 子供の手の届かない場所に保管してください。
3. 塗料の保管は関連法規を遵守してください。
4. 容器はつり上げないでください。

※製品は当販促物に記載されている用途以外には使用しないでください。

※改良等のため、製品の中身や販促物の内容を予告なしに変更することがあります。

※当販促物に記載しています内容は標準的なものです。諸条件によっては大きく変動する場合があります。

※安全に関する詳細な内容については、安全データシート(SDS)を参照してください。

※ご不明な点に関しましては、弊社問い合わせ先までご連絡願います。



くらし ゆたかに あざやかに 未来を創造するコーティング

神 東 塗 料

本 社 〒661-8511兵庫県尼崎市南塚口町六丁目10番73号
☎(06)6426-3355(代) FAX(06)6429-6188(代)

製品に関するお問い合わせ

北海道 ☎(0123)32-0431 FAX(0123)34-6199
東北 ☎(022)353-6951 FAX(022)353-6952
東京 ☎(03)5690-0544 FAX(03)5690-0553
静岡 ☎(054)245-0135 FAX(054)247-4091

北 陸 ☎(076)262-1305 FAX(076)262-1315
名古屋 ☎(052)612-0293 FAX(052)612-0318
大 阪 ☎(06)6426-3763 FAX(06)6429-6268
中 国 ☎(082)264-6822 FAX(082)264-6821

四 国 ☎(0897)65-4550 FAX(0897)65-4576
九 州 ☎(092)472-2222 FAX(092)473-5777

<https://www.shintopaint.co.jp/>

本カタログの内容・仕様等について予告なく変更することがあります。ご了承ください。