

路面標示消し用塗料

シントーライナー#200 黒



シントーライナー#200黒は、溶剤形で既設の路面標示や仮線などの消し用塗料で、基本性能は、JIS K 5665 1種Bに準拠する1液形アクリル樹脂塗料です。

特 長

- (1) 既設アスファルト路面用と新設アスファルト路面用の2種類の色を設定しています。
- (2) 乾燥性に優れており、施工後5～6分(23℃)で交通開放が可能です。
- (3) ベース樹脂は、特殊アクリル樹脂を使用しており、耐水性や耐候性が良好です。
また柔軟性にも優れていますので、衝撃、荷重、気象変化等による、はがれ・ひび割れが少なく、優れた耐久性を有しています。
- (4) 隠ぺい性に優れています。
- (5) ハンドマーカ、はけ、ローラー等による作業が可能です。

用 途

- 道路標示、区画線、仮線などの消し用

色

- シントーライナー#200(常温)黒
- シントーライナー#200(常温)新設アスファルト用黒



(日本塗料工業会 N-30 相当 艶無し)



(日本塗料工業会 N-10 相当 艶無し)

(注意) 上記の色は参考であり、実際の色とは多少異なりますので、事前にご確認ください。

施 工 例

工 程	作 業 内 容	
施工面の清掃	砂塵、ゴミ、異物等を取り除き、施工面を清掃する。	
施 工	エアレススプレー方式 (ロードマーカ)	(イ)塗装粘度……………100～150秒 IHSカップ (シンナー混合量:0～5%) (ロ)ペイント圧力……………8～11MPa (空気圧0.3～0.4MPa ポンプ圧縮比30:1) (ハ)吐出量……………3.0～5.0L/分 (ニ)ロードマーカ運行速度……4～7km/時 (エアレス能力・塗料吐出量により運行速度を調整する)
	はけ塗り ローラー塗り	シントーライナーシンナーで、最大5%程度まで希釈して、何度も路面をこすらないように塗装する。
乾 燥	5分以上(気温23℃の場合)放置し、硬化を確認してから、交通開放を行う。	

(注意) 上記の数値は例であり、使用する機器・条件などによって異なります。

性能

項目	規格 JIS K 5665 1種B準拠	黒	新設アスファルト用黒
容器の中の状態	かき混ぜたとき、堅い塊がなく、一様になる。	合格	合格
密度(23℃) g/cm ³	1.3以上	1.6	1.5
粘度(KU値)	70~100	95	83
塗膜の外観	正常である。	合格	合格
タイヤ付着性	タイヤに付着しない	合格	合格
耐摩耗性(100回転について)	摩耗減量500mg以下である	180	150
耐水性	異常がない。	合格	合格
耐アルカリ性	異常がない。	合格	合格
加熱残分(質量分率%)	60以上	77	71

(注意) 上記数値は保証値ではなく標準値であり、場合によっては変更になります。

商品構成

商品名	用途	容量
シントーライナー#200(常温) 黒	既設アスファルト路面用	石油缶 20kg
シントーライナー#200(常温) 新設アスファルト用黒	新設アスファルト路面用	石油缶 20kg
シントーライナーシンナー	希釈専用シンナー	石油缶 16L

注意事項

- 希釈して塗装する場合は、専用のシントーライナーシンナーを使用してください。また、希釈率は5%以内とし、アスファルトブリードには、十分注意してください。
- 塗料は十分に攪拌してから、使用してください。
- 他塗料との混合は一切行わないでください。また、同一樹脂系タイプでも混合は絶対に避けてください。
- 降雨直後、路面凍結および凍結防止剤散布後の施工は避けてください。
- 乾燥が早く、皮張りしやすいので、容器の密閉に注意してください。
- 第4類第1石油類で溶剤を含んでいますので、火気には十分ご注意ください。
- 塗料残、容器等は産業廃棄物として処理してください。
- 製品を取り扱う際には、保護具を着用してください。
- 皮膚に付着した場合、速やかに大量の水および石鹸等で十分に洗い落としてください。
- 目に入った場合、多量の清浄な水で洗い、できるだけ早く医師の診断を受けてください。
- 誤って飲み込んだ場合、できるだけ早く医師の診断を受けてください。
- 製品を取り扱う前には、必ず安全データシート(SDS)をよくお読みください。
- 改良等のため、製品の中身や販促物の内容を予告なしに変更することがあります。
- 当販促物に記載しています内容は標準的なものです。諸条件によっては大きく増減する場合があります。
- 製品は当販促物に記載されている用途以外に使用しないでください。また、使用方法につきまして、ご不明な点がございましたら、ご使用前に当社にお問い合わせください。



くらしゆたかにあざやかに 未来を創造するコーティング

神東塗料

本社 〒661-8511 兵庫県尼崎市南塚口町六丁目10番73号
☎(06)6426-3355(代) FAX(06)6429-6188(代)

製品に関するお問い合わせ

北海道 ☎(0123)32-0431 FAX(0123)34-6199
東北 ☎(022)285-7915 FAX(022)285-7813
東京 ☎(03)5690-0544 FAX(03)5690-0553
静岡 ☎(054)245-0135 FAX(054)247-4091

北陸 ☎(076)262-1305 FAX(076)262-1315
名古屋 ☎(052)612-0293 FAX(052)612-0318
大阪 ☎(06)6426-3763 FAX(06)6429-6268
中国 ☎(082)264-6822 FAX(082)264-6821

四国 ☎(087)841-1251 FAX(087)843-3108
九州 ☎(092)472-2222 FAX(092)473-5777

<https://www.shintopaint.co.jp/>

本カタログの内容・仕様等について予告なく変更することがあります。ご了承ください。