

すべり止め用水系トップコート 速乾水性ロードカラー



さわやかな環境の提案

神東塗料

アクリルエマルション塗料

速乾水性ロードカラーは、アクリルエマルション樹脂系塗料で、従来のアクリルエマルション塗料に比べ、乾燥が早く耐候性に優れています。樹脂舗装技術協会のトップコート品質規格(TPN)認定品で、樹脂系すべり止め舗装(ニート工法)のトップコートとしてご使用頂けます。バインダーからトップコートまで「環境配慮形樹脂系すべり止めカラー舗装」システムとして、国土交通省NETISに登録されています。

特長

- 1 水系タイプのため、引火性がなく安全な塗料です。
- 2 はけ、ローラー、スプレーなどの作業性に優れています。
- 3 乾燥が早く、耐候性に優れています。
- 4 艶がなく、落ち着いた色調です。
- 5 樹脂舗装技術協会トップコート規格に合格し、認定(M06001)されています。
- 6 環境配慮形SPロードとのシステムでNETISに登録(KT-050077-V)されています。

用途

樹脂系すべり止め舗装(ニート工法)におけるトップコート

品質

項目	品質規格*	試験値
密度	1.05~1.55g/mL	1.4
加熱残分%	60以上	67
乾燥時間	1時間以内	合格
耐摩耗性	500mg以下	250
促進耐候性	われ、はがれ、膨れ、白亜化がなく、色差(ΔE)5以内	合格

*品質規格は、樹脂舗装技術協会のトップコート品質規格(TPN)。

塗装仕様(例)

○樹脂系すべり止めニート工法 (RPN-301)

工 程	使用材料	塗布量 (kg/G)	塗 装 方 法	塗装間隔 (23℃)
下地調整など	アスファルト面の脆弱層、ごみ、汚れ、泥、油などは取り除き、清掃を行う。 また、凍結防止剤も取り除き、路面は十分に乾燥させる。			
バインダー	SPロード	1.9	スプレー レイキ	直後
骨 材	硬質骨材	6.5	スコップ等	3時間以上
トップコート	速乾水性ロードカラー	0.2	スプレー	1時間以上

商品構成

速乾水性ロードカラー 15kg、調色 常備色 (レンガ、イエロー、ライトグリーンなど)

注意事項

- (1) 気温0℃以下、または50℃以上での保管、運搬は避けてください。
- (2) 気温5℃以下、または湿度85%以上、降雨時および降雨が予想されるときは塗装を避けてください。
- (3) 使用する前には、必ずよく攪拌混合してください。
- (4) 他の塗料とは混合しないでください。
- (5) 水系塗料ですので、シンナー類は混合しないでください。
- (6) 容器はその都度密閉してください。
- (7) 皮膚、粘膜、または着衣に触れたり、目に入らないように
- (8) 適切な保護具を着用してください。
保管は直射日光を避け、通風のよいところにしてください。
- (9) 塗料残、容器等は産業廃棄物として処理してください。
- (10) 目に入った場合、多量の清浄な水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けてください。
- (11) 製品をご使用になる前には、必ず安全データシート(SDS)をよくお読みください。
- (12) 改良等のため、製品の中身や販促物の内容等を予告なしに変更することがあります。
- (13) 製品は当販促物に記載されている用途以外には使用しないでください。また、使用方法等についてご不明の点がありましたら、必ずご使用前に当社にお問合せください。



さわやかな環境の提案

神 東 塗 料

工場 尼崎・千葉

《製品に関するお問い合わせ》

道路施設事業部

東 京 ☎ (03) 3522-2353(代) FAX(03) 3522-2365(代)

大 阪 ☎ (06) 6421-9865(代) FAX(06) 6421-6273(代)

名古屋事業所 ☎ (052) 612-0293(代) FAX(052) 612-0318(代)

北海道営業所 ☎ (0123) 32-0431(代) FAX(0123) 34-6199(代)

東北営業所 ☎ (022) 285-7915(代) FAX(022) 285-7813(代)

本 社 ☎ (06) 6426-3355(代) FAX(06) 6429-6188(代)

東京事業所 ☎ (03) 3522-2111(代) FAX(03) 3522-2150(代)

静岡営業所 ☎ (054) 245-0135(代) FAX(054) 247-4091(代)

北陸営業所 ☎ (076) 262-1305(代) FAX(076) 262-1315(代)

中国営業所 ☎ (082) 264-6822(代) FAX(082) 264-6821(代)

四国営業所 ☎ (087) 841-1251(代) FAX(087) 843-3108(代)

九州営業所 ☎ (092) 472-2222(代) FAX(092) 473-5777(代)

沖縄営業所 ☎ (098) 866-4920(代) FAX(098) 866-4922(代)

<http://www.shintoshinpaint.co.jp/>